



## 特 長

- **高酸価・非架橋**のため、アルカリ現像が可能です

用途：ドライフィルムレジスト、レジストインキ、導電ペースト

- **分子量分布が狭く**、高解像度でのレジスト作成が期待できます
- ご要望に応じてガラス転移温度、分子量、酸価の**調整が可能**です
- **粉体**及び任意の溶剤での**溶解品**提供が可能です

## 物 性

| 品番                       | Hi-pearl 『MA-4627L』 |
|--------------------------|---------------------|
| 外観                       | 白色粉末                |
| ガラス転移温度 (°C)             | 100                 |
| 分子量 Mw                   | 30,000              |
| 分散比 Mw/Mn                | 2.0                 |
| <b>酸価 (KOHmg/g)</b>      | <b>170</b>          |
| 粘度 <sup>※1</sup> (mPa・s) | 250                 |

※1：プロピレングリコールモノメチルエーテル溶液：固形分 30%

< 上記は代表値であり、製品規格値ではありません。 >